

報 告 書

阪技術研顧客サ第1 - 08427 号

受付番号	I02-00380		
依頼者	会社名	ライレイ株式会社	
	住所	大阪市西区新町4-16-6-1F	
試料名	(依頼者の申出による呼称) 塩ビ-高周波融着		提出試料(3)点
No.	試験 コード	試験名	
1	H107	接着はく離	
本研究所に申込みのあった件について次のとおり報告します。 発行日 令和 7 年 6 月 9 日 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所理事長 			
(注意事項) ・ 申込書に記載された受付番号、会社名、住所、試料名、提出試料点数、試験名等を記載しています。 ・ 試料名は依頼者の申出によるものです。 ・ 依頼者は、本報告書の記載事項について、本研究所名義とともに印刷物やインターネット等の電子媒体に掲載して広告しようとする場合は、事前に名義使用の承認申請書を提出し、理事長の承認を受ける必要があります。			

1. 試料名（依頼者の申出による呼称）

塩ビ-高周波融着

2. 方法

試料の溶着部分を上下チャック間の中央に位置するようにつかみ、引張試験機を用いて、破断までの引張り試験を行い、最大荷重を求めた。

試験機：インストロン万能試験機 5582 型

クロスヘッドスピード：50 mm/min

試験温湿度：23℃、50 %RH

3. 結果

試験結果を下表に示す。

表 最大荷重	
試料名	平均最大荷重 (N)
塩ビ-高周波融着	496

備考：破断は全て材料破壊であった。

—以 上—